



Kliima ApS har produkter af højeste kvalitet til den rigtige pris. Vi vil være din sparringspartner, der bidrager med gode, gennemtænkte og tidsbesparende løsninger samt levere nyskabende og klimavenlige produkter.

Amiseal PSO

Amiseal PSO er en naturlig polymerbaseret væske, som anbefales påført med en airless sprøjtemaskine, men som også kan påføres med rulle eller pensel og tørrer til en fleksibel og aftagelig midlertidig beskyttelsesfilm til brug på forskellige typer porøse og ikke-porøse underlag som f.eks. malede vægge, betonoverflader og mursten. Amiseal PSO benyttes primært af virksomheder, der fjerner asbest i bygninger. Amiseal PSO er egnet til indendørs brug og indeholder ikke opløsningsmidler. Amiseal PSO fjernes let som en plastfilm inden for 6 måneder efter påføring og efterlader ingen rester.

Anvendelse

- Læs sikkerhedsdatabladet, før du påbegynder påføringen.
- Minimumstemperatur under påføring og under tørring: + 5°C.
- Udfør en test for at kontrollere afskallingsevnen og effekten på de overflader, der skal beskyttes.
- Fjern løse dele, støv og stående vand.
- Omrør godt før brug. Må ikke fortyndes med vand eller opløsningsmidler.

Produceret i EU af

HEVADEX
We create coatings

Fordele

- ✓ Beskytter overflader ved f.eks. asbest-sanering
- ✓ Anvendelig på de fleste overflader
- ✓ Nem at fjerne igen

Påføring

- Amiseal PSO påføres fortrinsvis med en airless-sprøjte, men Amiseal PSO kan også påføres med en egnet rulle eller pensel.
- Minimumsforbrug: 0,5 kg/m².
- Beskyt de omgivende overflader mod oversprøjtning (coverspray) under påføringen.
- Undgå, at AMISEAL PSO kommer i kontakt med vand eller andre produkter i tørrefasen.
- Rengøring af værktøj efter påføring: Brug K-Cleaner, som er et alkalisk rengøringsmiddel, og skyl grundigt med vand bagefter.

Tekniske specifikationer

Kemisk base	Polymer; fri for opløsningsmidler
Densitet	+/- 1 kg/liter
Farve	Våd: lyserrød. Efter tørring: latexfarve/farveløs
Lugt	Neutral; svagt ammoniak
Minimumsforbrug	0,5 kg/m ²
Brudforlængelse	800%
Dart Drop Test (ASTM D 1709)	Bestået; filmen går ikke i stykker: højde: 1,50 meter; diameter 50 mm
Opbevaring	5°C til 20°C. Opbevares uden for direkte sollys
Lager	6 måneder fra produktionsdato i uåbnet og original emballage

Dimensioner

Volumen	Varenummer
20 kg	2010
Spand med 20 kg. Palle: 32 spande á 20 kg	



De generelle salgsbetingelser gælder. Dette datablad har ingen kontraktmæssig værdi. Dette datablad annullerer og erstatter den tidligere udgave. Oplysningerne på dette datablad er beregnet til at informere og rådgive dig og er baseret på tests, der er udført med henblik på objektivitet. Der kan til enhver tid foretages ændringer i dette datablad på grund af den tekniske udvikling. Kontroller venligst gyldigheden af det datablad, du er i besiddelse af. Ovenstående oplysninger er baseret på vores nuværende viden. HEVADEX bvba er ikke ansvarlig for brugen af produkterne, hvis de ikke er i overensstemmelse med anbefalingerne og brugsanvisningen. Anbefalingerne og brugsanvisningerne som beskrevet ovenfor er kun vejledende og indebærer ikke absolutte regler, da visse elementer kan unddrage sig vores kontrol. Kontakt venligst HEVADEX bvba. De vil rådgive dig om din specifikke anvendelse.