



Kliima ApS har produkter af højeste kvalitet til den rigtige pris. Vi vil være din sparringspartner, der bidrager med gode, gennemtænkte og tidsbesparende løsninger samt levere nyskabende og klimavenlige produkter.

AmiSeal Demol Eco

AmiSeal Demol Eco er en coating baseret på polymeremulsioner. Produktet danner en dekontaminerbar membran efter hærkning. Produktet er neutralt i nedrivningsaffald ifølge EN-12457 og deponeres med øvrigt affald. Coatingen er til brug på asbestsaneringssteder før nedrivning for at indkapsle asbestfri bygningsdele. AmiSeal Demol Eco beskytter uforurenede overflader ved at danne en dekontaminerbar coating. Produktet danner en glat og lukket overflade der sikrer nem afvaskning efter tørring.

Anvendelse

- Fjern løst eller afskallet materiale, overfladeudblomstringer og stående vand samt alle andre former for forurening, der kan påvirke vedhæftningen.
- Brug cementbaseret mørtel til at lukke alle huller og fuger.
- Temperaturen under påføring og tørring skal være >5°C.
- Bland før brug.
- Produktet er klar til brug. Der må ikke tilsættes vand eller opløsningsmidler.
- AmiSeal Demol Eco påføres med en airless malersprøjte, en malerrulle eller en pensel.
- Sørg for tilstrækkelig ventilation under påføringen for at opnå coatingens optimale egenskaber.
- Undgå kontakt med enhver form for vand i tørrefasen.
- Rengør værktøjet med vand efter påføring.

Produceret i EU af



Fordele

- ✓ Danner en ikke-klæbende film
- ✓ Neutralt i nedrivningsaffald

Tekniske specifikationer

Egenskab	Standard	Værdi
Densitet		1,45 kg/liter (indb.)
Farve		Grå
Forbrug		Min. 0,5 kg/m ² (afhængigt af underlaget)
Tørretid		8 til 24 timer, afhængigt af forhold og lagtykkelse
Vedhæftning	ISO4624	> 0,5 N/mm ²
Slidtest (TABER)	EN ISO 5470-1	Tab på 0,02% efter 2000 cyklusser
Neutralt affald	EN 12457	Neutralt affald
Dekontaminerbar		Fri for mikroporer. (Bureau Veritas)
Resistens over for chok		NF EN 12691 - Bestået (> 900 mm; masse: 0,5 kg)
Lager		Opbevares på et tørt og ventileret sted ved en temperatur mellem + 5°C og +20°C
Brug		12 måneder fra fremstillingsdatoen, i original uåbnet emballage.

Læs sikkerhedsdatabladet før påføring. Arbejd altid i godt ventilerede områder. Undgå hudkontakt, når produktet er i våd tilstand. Følg lokale regler for fjernelse af asbest.

Dimensioner

Volumen	Palle	Varenummer
20 kg	32 x 20 kg	2011