



KliiMA ApS har produkter af højeste kvalitet til den rigtige pris. Vi vil være din sparringspartner, der bidrager med gode, gennemtænkte og tidsbesparende løsninger samt levere nyskabende og klimavenlige produkter.

EZY-NET®

EZY-NET® er en polymer baseret coat som bliver til en afpillelig elastisk folie. EZY-NET® absorberer forskellige sodforureninger mens væsken tørrer. EZY-NET® pilles/trækkes af efter 2 til 4 dage efter påføring.

Anvendelse


EZY-NET® påføres med airless malersprøjte eller malerkost.

Påføring

- Omrør mekanisk før brug. Fortynd ikke med vand eller opløsningsmidler.
- Påfør med airless malersprøjte eller malerkost. Forbrug: 0,7 to 1 kg/m². Påfør på tør overflade.
- Når der anvendes airless malersprøjte: Sæt sprøjten på 150 bars tryk, med minimum dyseåbning på 0,432 mm (0,017 tommer).
- EZY-NET® er gennemtør på 2 til 4 dage efter påføring. Herefter fjernes EZY-NET® folien manuelt ved at trække folien af.
- Lav altid en test på et mindre område og på forskellige overflader, for at tjekke anvendeligheden og effektiviteten.

Information

- Graffiti, efflorescenser og forurening såsom skimmel/alger skal behandles og fjernes, inden EZY-NET® benyttes.
- Temperatur ved påføring: 10°C til 25°C. (luft såvel som emnet der påføres på).
- Undgå berøring af EZY-NET® under tørrefasen. Dette gælder også vand i alle tilstande (damp, vandtåge osv.)
- Sørg for god ventilation under påføring.
- Rengør værktøj med K-Cleaner.



Påføring af EZY-NET® med pensel eller airless malersprøjte på overflade der er forurenet med sod (forårsaget af brand).

Efter EZY-NET® er tørrer ind skrælles den af for en ren overflade.

Fordele

- ✓ Kan sprøjtes på de fleste overflader
- ✓ Ingen vand som kan give vandskader
- ✓ Påfør op til 300 m² pr. dag

Produceret i EU af



Emballage

Volumen

10 kg

Palle

44 x 10 kg

Varenummer

2044



Tekniske specifikationer

Farve	Hvid væske
Viskositet Brookfield LVF	3000
Mekanisk styrke (NBN EN ISO 527-3 – University of Liège)	Brudstyrke: 8,83 N/mm ² (gennemsnit) Brudforlængelse(%): 729 (gennemsnit)
pH	10,5 - 11,5
Aktive ingredienser	Naturlig latexemulsion
Lager	5°C til 20°C. Bruges inden 6 måneder efter produktionsdato i original uåbnet emballage

Produktcertificering

University of Liège (Belgium):

- System certification – 05/07/2019
- Styrke egenskaber – 22/07/2019 - NBN EN ISO 527-3

Sikkerhed

Gennemlæs sikkerhedsdatablad inden brug. Brug heldragt, maske og beskyttelsesbriller.

Begrænsning af ansvar

KliiMA ApS kan ikke holdes ansvarlig for resultatet af brug af EZY-NET®.