



KliiMA ApS har produkter af højeste kvalitet til den rigtige pris. Vi vil være din sparringspartner, der bidrager med gode, gennemtænkte og tidsbesparende løsninger samt levere nyskabende og klimavenlige produkter.

Trælim D3

Trælim D3 er en stærk fugtbestandig PVAc-dispersionslim, der opfylder kravene til klasse D3, iht. EN204/205. Limen anvendes, hvor der kræves høj fugtbestandighed f.eks. til laminering af møbeltræ, køkkenborde samt til samling af karmtræ, møbler til vådrum m.m. Trælim D3 er velegnet til kantlimning og finering.

Anvendelse:

Kan anvendes til kold- og varmpresser samt højfrekvens (HF) limning. Godkendt til indirekte fødevarerkontakt iht. FDA 21 CFR175.105.

Bestandighed:

Temperatur:

Op til ca. 80 °C, afhængig af styrkekrav. Limen er termoplastisk, og styrken aftager derfor med stigende temperatur.

Vand:

Klasse D3, iht. EN 204/205.

Nordic Ecolabel

Produktinformation er deklareret til Nordisk Miljømærkning Nybyggeri jf. generation 3 og 4. Produktet er ikke certificeret med Svanemærket.

Tekniske specifikationer

Egenskab	Standard	Værdi
Type		Fugtbestandig PVAc-dispersion
Densitet		1,1 g/cm ³
Viskositet	Brookfield RVF, 20 opm, 20°C	Cirka 10.000-14.000cP
Tørstofindhold		Cirka 51%
Konsistens		Let flydende
Farve frisk/hærdet		Hvid/mat transparent
Arbejdstemperatur	Træ, lim, rumtemperatur	+3°C til +40°C
Lager	Uåbnet i original emballage	Min. 24 måneder frostfrit

Dimensioner

Volumen	Varenummer
750 ml	2222

Fordele

- ✓ Godkendt til indirekte fødevarerkontakt
- ✓ Stærk fugtbestandig